

## CHAUX NATHURAL®







### **CARACTÉRISTIQUES**

- APPELLATION NORMATIVE : NHL 3,5 CE
- COULEUR LUMINANCE L\*: 92
- **DÉBUT DE PRISE** : 5h10
- **RÉSISTANCE À 28 JOURS** : 5 MPa (NF EN 459-1 : 3,5 Mpa ≤ R ≤ 10 Mpa)
- TAUX DE CHAUX LIBRE : 44 % (NF EN 459-1 : ≥ 25 %)
- CHAUX 100% NATURELLE: sans ciment ni adjuvant



# Chaux hydraulique naturelle blanche NHL 3,5

## ATOUTS PRODUIT

#### 100% NATURELLE

- Une chaux 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant
- Une NHL 3,5 dont les propriétés aériennes assurent respirabilité et souplesse (chaux libre : 44%)

#### TRANSPARENTE ET LUMINEUSE

- La chaux blanche Nathural® révèle la couleur des sables
- Son indice de luminance élevé, L\* = 92, s'explique par la pierre calcaire blanche naturellement exempte d'oxyde métallique (fer)

#### SOUPLE ET AGRÉABLE À TRAVAILLER

- Grâce à la qualité de la roche calcaire, la chaux blanche Nathural® permet de réaliser des mortiers souples, faciles à lisser et très adhérents aux supports
- Particulièrement recommandée pour les applications mécaniques avec un pot à projeter, une machine à enduire ou à rejointoyer











CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)

par Bureau Veritas de notre usine de chaux





#### **ENDUITS ET REJOINTOIEMENT:**

- enduits extérieurs et intérieurs, fibrés ou non
- enduits à pierres vues
- rejointoiement de briques et pierres anciennes
- badigeon, patines, lait de chaux

#### **MAÇONNERIE:**

- scellement de carreaux de terre cuite ou de dalles de pierre
- scellement d'éléments de toiture (solins, rives, arêtiers, crêtes, tuiles de faîtage)
- coulis et renforcement

#### **CHAUX-CHANVRE:**

• maçonnerie de pierres tendres à dures • enduits décoratifs avec un granulat chanvre, béton de chanvre en sols / murs / toiture





	<b>Dosage</b> <b>équivalent</b> Kg de chaux/m³ de sable	Sable 0/5 mm	Chaux
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN CORPS D'ENDUIT	300 À 350 Kg/m³	<b>⊘</b> × 2,5	<b>₩</b> × 1
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN FINITION	250 À 300 Kg/m³	<b>⊚</b> ×3	<b>⊜</b> ×1
REJOINTOIEMENT	250 À 300 Kg/m³	<b>⊚</b> ×3	<b>⊋</b> ×1
MAÇONNERIE DE PIERRES DURES	350 À 450 Kg/m³	<b>∵</b> × 2	<b>♀</b> ×1
MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES	250 À 400 Kg/m³	<b>₩</b> × 3	<b>⊜</b> ×1
MAÇONNERIE DE PIERRES TENDRES	200 À 300 Kg/m³	<b>₩</b> × <b>4</b>	<b>₩</b> × 1
SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE	300 À 400 Kg/m³	<b>₩</b> × <b>2,5</b>	<b>⊜</b> ×1

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.





